


二酸化スズ・微細品



アジア物性材料株式会社
NIPPON RARE METAL, INC.

1) 不純物規格 (例)


元素	Si	Fe	Ca	Mg	Al	Cr	Cu	Zn	Zr	Cd	Pb
4N規格	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	10
代表例	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5

2) BET値及び平均粒度比較(参考値)

BET値	4 ~ 8m ² /g
平均粒度	25 ~ 60 μm

* ご要望に応じて高BET品(8 ~ 12m²/g)も製造可能です。

SEM 画像



粒度分布図

